

工业级聚乙二醇（PEG系列产品）质量指标

产品 \ 指标	外观 (25℃)	色泽 (Hazen)	PH值 (1%水溶液)	水份% (m/m)	粘度 (mm ² /s)	平均分子量
PEG-200	粘稠液体	≤30	5.0-7.0	≤0.5	22.0-26.0	190-210
PEG-300	粘稠液体	≤30	5.0-7.0	≤0.5	28.0-35.0	280-320
PEG-400	粘稠液体	≤30	5.0-7.0	≤0.5	37.0-45.0	380-420
PEG-600	白色液体	≤30	5.0-7.0	≤0.5	56.0-62.0	570-630
PEG-800	白色膏状	≤50	5.0-7.0	≤0.5	2.2-2.4	770-830
PEG-1000	白色蜡状固体	≤60	5.0-7.0	≤1.0	2.4-3.0	950-1050
PEG-1500	白色蜡状固体	≤60	5.0-7.0	≤1.0	3.0-4.0	1400-1600
PEG-2000	白色蜡状固体	≤25	5.0-7.0	≤1.0	4.0-5.0	1800-2200
PEG-3000	白色蜡状固体	≤25	5.0-7.0	≤1.0	5.0-6.0	2800-3200
PEG-4000	白色片状	≤25	5.0-7.0	≤1.0	6.0-8.0	3600-4200
PEG-6000	白色片状	≤25	5.0-7.0	≤1.0	12.0-16.0	5500-7800
PEG-8000	白色片状	≤25	5.0-7.0	≤1.0	18.0-21.0	—
PEG-10000	白色片状	≤25	5.0-7.0	≤1.0	21.0-28.0	—
PEG-20000	白色片状	≤30	5.0-7.0	≤1.0	30.0-50.0	—