

烷基酚聚乙烯醚系列产品质量指标

项目 规格	外观 (25℃)	色泽 (Hazen)	PH值 (1%水溶液)	水分% (m/m)	浊点(℃)	羟值 (mgKOH/g)	干基% (m/m)
NP-2	粘稠液体	≤60	5.5-7.0	≤0.5	—	175-185	≥98.0
NP-4	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	—	136-146	≥98.0
NP-6	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	—	110-120	≥98.0
NP-7	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	—	101-111	≥98.0
NP-8	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	40-46	93-103*	≥98.0
NP-9	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	52-59	86-96	≥98.0
NP-10	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	60-67	80-90*	≥98.0
NP-12	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	81-87	70-80*	≥98.0
NP-15	粘稠液体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	89-96	59-69*	≥98.0
NP-18	白色至浅黄色膏体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	79-85	50-60*	≥98.0
NP-21	白色至浅黄色膏体	≤50	5.5-7.0	≤0.5	86-92	44-54*	≥98.0
NP-40	白色片状	≤80	5.5-7.0	≤1.0	—	23-33	≥98.0
NP-50	白色片状	≤80	5.5-7.0	≤1.0	—	18-28	≥98.0